

# WOODEX AQUA CLASSIC

## vanntynnet trebeis

<b>TYPE</b>	Vanntynnet, hybridbindemiddelbasert, ikke-filmdannende transparent trebeis for utendørs bruk. Beskytter treflater mot fuktighet, tilsmussing og UV-stråler fra UV-stråling av solen.
<b>ANVENDELSE</b>	<p>Nytt trevirke og tidligere behandlet med ikke filmdannende beiser, f.eks. vegger, dører, vinduskarmer, gjerder og stolper. Anbefales spesielt for tømmerflater.</p> <p>Ikke egnet for bruk på filmdannende beis/maling, heller ikke i drivhus eller tilfluktsrom for husdyr.</p> <p>Det anbefales ikke å bruke WOODEX AQUA CLASSIC ufarget siden toning beskytter tre mot å bli grått på grunn av UV-stråling av solen.</p>

### TEKNISKE DATA

<b>Volum tørrstoff</b>	Ca. 20 volum-%
<b>VOC</b>	EU VOC grenseverdi (kat. A/f): 130 g/l. Produktets VOC: maks. 130 g/l.
<b>Teoretisk dekkevne</b>	Saget tre/tømmer 5 - 8 m <sup>2</sup> /l Høvlet tre/tømmer 8 - 12 m <sup>2</sup> /l
<b>Egenvekt</b>	ca. 1,0 g/ml
<b>Tørketid, +23°C / 50 % RH</b>	16 h Tørkeprosessen vil være tregere i kulde og / eller fuktig.
<b>Tynner, rengjøring av redskap</b>	Benyttes uforynnet. Vask utstyret umiddelbart etter bruk med varmt vann og RENZA BRUSH penselvask.
<b>Glans</b>	Ikke definert. Produktet trenger inn i porene på tømmeret.
<b>Farger</b>	Fargeløs og transparente farger. Fargen fremstår ikke riktig før produktet har tørket.
<b>Værbestandighet</b>	God
<b>LAGRING</b>	Må ikke fryse.
<b>Emballasjestørrelse (tilgjengelighet varierer fra land til land)</b>	<b>Klar:</b> 0,9 L, 2,7 L, 9 L

### SIKKERHETSDATA

MERK! På grunn av faren for selvantennelse, skal alt avfall fra produktet, sprøytetåke og skittent filler etc. oppbevares på et brannsikkert sted i lufttette containere. Fordypning i vann anbefales også.

---

**BRUKSANVISNING****Forbehandling**

Fjern all løs materie, smuss og støv med stålbørste, skurebørste eller skrape.

Ubehandlet tre behandles med impregnering med et produkt fra WOODEX-serien. La tørke i en dag.

Vask skitne og / eller muggede overflater med RENSA FACADE fasaderenser. Skyll overflatene grundig med vann og la tørke.

**Påføring**

Rør WOODEX AQUA CLASSIC grundig før bruk. Behold noe av innholdet i spannet og bland med det nye, for å unngå fargeforskjeller. Beises må også røres nå og da i løpet av arbeidet.

Bruk WOODEX AQUA CLASSIC med pensel eller spray.

Belegg ubehandlet trevirke en eller to ganger med WOODEX AQUA CLASSIC avhengig av fargeintensitet og ønsket resultat.

Beisen påføres jevnt og kontinuerlig på hele lengden på bjelken eller tømmeret for å unngå å lage omstartpunkter. Behandle ender med spesiell forsiktighet. Børstepåføring anbefales til det første strøket. Når du bruker spray, anbefales å gå over med en børste.

Det anbefales ikke at klar beis brukes alene.

Vedlikeholdsmaling for treflater behandlet med WOODEX AQUA CLASSIC kan overmales med Teknos vann- og løsemiddelbaserte beiser samt med husmaling.

**Påføringsforhold**

Overflaten som skal behandles må være tørr.

Treets fuktighet må være under 20% av treets tørrvekt.

Under påførings- og tørkeperioden skal temperaturen på den omgivende luft, overflaten og trebeis være over +5 °C og den relative luftfuktigheten under 80%.

Unngå bruk i direkte sollys.

---

Dataarkdataene er basert på laboratorieeksperimenter og praktisk erfaring. Dataene er bare veiledningsverdier og avhenger blant annet av farge og glans. Siden vi ikke kan påvirke betingelsene for håndtering og påføring, er vi bare ansvarlige for kvaliteten på malingen og at kvaliteten tilsvarer Teknos kvalitetsprogram. Vi er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil bruk av malingsproduktet. På vår hjemmeside [www.teknos.com](http://www.teknos.com) finner du det siste versjonene av databladene, sikkerhetsdatabladene og systemarkene.

---



NO\_1691\_Tuoteseloste.pdf